

РЕЦЕПТУРА ВСПЕНЕННОГО ЛИСТА (1 – 6 мм)

(свинцовый стабилизатор)

№	Наименование компонента	Марка	Массовых частей (phr)
1	Поливинилхлорид	K=58	100,0
2	Гидрофобный мел	Размер зерна не более 2 мкм	3,0
3	Диоксид титана	Ti-Pure R 105	4,0
4	Комплексный стабилизатор	Baeropan R 2882/6 PLS/F	4,0
5	Модификатор перерабатываемости	Paraloid K 445	6,0
6	Модификатор перерабатываемости	Paraloid K 175	1,5
7	Лубрикант	Baerolub PA Spezial	0,07 – 0,1
8	Лубрикант	Baerolub L-PM	0,20 – 0,30
9	Вспенивающий агент	Tracel	0,5 – 2,4 (%)

На основе приведенной выше рецептуры возможно получать вспененный лист толщиной до 20 мм. При этом изменяются лишь дозировки модификаторов перерабатываемости и лубрикантов.

Дозировка и марка вспенивающего агента подбирается на основании требований к готовой продукции (плотность, размер пор, гляцевость поверхности и т.д.).

Мелонаполнение композиции может быть увеличено до 10-15 phr и зависит от возможностей оборудования и требований к готовой продукции.

Контактная информация

телефон (495) 540-61-33

E-mail pvc1@eurohim.ru

www.chem.eurohim.ru