

РЕЦЕПТУРА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

№	Наименование компонента	Марка	Массовых частей (phr)
1	Поливинилхлорид	K = 64-68	100,0
2	Гидрофобный мел	размер зерна не более 2 мкм	100,0 — 120,0
3	Комплексный стабилизатор	Baeropan SMS 51325 P/1	3,0 – 3,5
4	Комплексный лубрикант	Baerolub 91735 FP/1	0,95 – 1,05

При использовании данной рецептуры предварительная грануляция композиции НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Контактная информация

телефон (495) 540-61-33

E-mail pvc1@eurohim.ru

www.chem.eurohim.ru