

РЕЦЕПТУРА ТРЁХСЛОЙНОЙ ТРУБЫ

1. Вспененный слой.

№	Наименование компонента	Марка	Массовых частей (phr)
1	Поливинилхлорид	K=57 - 58	100,0
2	Гидрофобный мел	Размер зерна не более 2 мкм	18,0
3	Комплексный стабилизатор	Ваеропан TX 3565/20 RS-8023	2,4
4	Вспенивающий агент	Tracel G 5172 SVA	1,3 — 1,6
5	Модификатор перерабатываемости	Kane Ace 30 FD	2,1

2. Компактный слой.

№	Наименование компонента	Марка	Массовых частей (phr)
1	Поливинилхлорид	K=67 - 68	100,0
2	Гидрофобный мел	Размер зерна не более 2 мкм	15,0
3	Комплексный стабилизатор	Ваеропан TX 3565/20 RS-8023	2,6

Стабилизатор **Ваеропан TX 3565/20 RS-8023** пигментирован в цвет RAL 8023. Дополнительная пигментация не требуется.

Для экструзии вспененного слоя имеет смысл использовать неокрашенную версию стабилизатора — **Ваеропан TX 3565/20 D-OF**.

Контактная информация

телефон (495) 540-61-33
E-mail pvc1@eurohim.ru
www.chem.eurohim.ru