

РЕЦЕПТУРЫ ТРУБ

1. Рецептура трубы без давления.

№	Наименование продукта	Марка	Масс. частей
1	Поливинилхлорид	K=63 - 66	100,0
2	Гидрофобный мел	Размер зерна не более 2 мкм	20,00-25,00
3	Комплексный стабилизатор	Baeropan TX 355 R	2,2 – 2,5

2. Рецептура трубы под давлением (до 10 атм).

№	Наименование продукта	Марка	Масс. частей
1	Поливинилхлорид	K=63 - 66	100,0
2	Гидрофобный мел	Размер зерна не более 2 мкм	Max 2,0
3	Комплексный стабилизатор	Baeropan TX 355 R	1,8 – 2,0

3. Рецептура труб диаметром 50 – 160 мм (> 60 частей мела).

№	Наименование продукта	Марка	Масс. частей
1	Поливинилхлорид	K=63-66	100,0
2	Гидрофобный мел	Размер зерна не более 2 мкм	60,0 – 80,0
3	Комплексный стабилизатор	Baeropan TX 355 R	3,50
4	Лубрикант	Baerolub PA-L	0,3
5	Лубрикант	Baerolub PA Spezial	0,25

Стабилизатор, по вашему желанию, может быть поставлен уже окрашенным в стандартный цвет. Серый – по RAL 7011, кирпичный – по RAL 8023. Форма стабилизаторов – непылящая. Чистка экструдера и узла смешения при переходе с цвета на цвет не требуется.

Марки окрашенных стабилизаторов:

Baeropan TX 355-7011 (серый);

Baeropan TX 355 KR-8023 (кирпичный)

Контактная информация

телефон (495) 540-61-33

E-mail pvc1@eurohim.ru

www.chem.eurohim.ru