

Цементно-известковая штукатурка ручного и машинного нанесения

<i>Минеральные компоненты</i>	Выравнивающие			
	Экономичная	Обычная	Лёгкая	Санитрующая
Портландцемент	15,0	15,0	20,0	27,0
Гашеная известь Ca(OH) ₂	-	7,0	5,0	5,0
Известняковая мука CaCO ₃ 40-100 мкм	-	15,0	10,0	15,0
Кварцевый или известняковый песок 0,1-1,3 мм	84,93	61,83	64,08	51,3
Перлит < 1мм	-	1,00	-	1,0
Пенополистирол (ППС) < 1мм	-	-	0,5	-
<i>Добавки</i>				
Эфир целлюлозы Mecellose FMC 22512	0,07	0,10	0,15	0,15
Порообразователь Esapon 1214, ASCO 93	-	0,02	0,02	0,01
Эфир крахмала Starvis SE 30 F	-	0,05	0,05	0,04
Гидрофобизатор (олеат Na, Canastol, Silres Powder D)	-	-	0,20	0,50
Итого:	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Для дальнейшей оптимизации</i>				
Редиспергируемый порошок Vinnapas 4042 Н или 5048 Н	-	-	0.7-1.5	0.7-1.5
Волокна Technocel 500-1, 1004-3 z или 1004-7	0.2-1.0	0.2-1.0	0.2-1.0	0.2-1.0

<i>Минеральные компоненты</i>	Декоративные финишные	
	«ШУБА»	«КОРОЕД»
Портландцемент (белый)	20,00	20,00
Гашеная известь Ca(OH) ₂	3,00	3,00
Микрорамор / известняковая мука размер до 0,1мм	8,00	8,00
Крупный наполнитель (крошка и.д.) 1-2 мм	50,00	4,00
Средний наполнитель (песок) 0,1-0,4 мм	17,75	63,75
<i>Добавки</i>		
Редиспергируемый порошок Vinnapas 4042 Н или 5048 Н	1,00	1,00
Эфир целлюлозы Mecellose FMC 2070	0,20	0,20
Эфир крахмала Starvis SE 30 F	0,05	0,05
Итого:	100,00	100,00